

Instrukcja użycia lakieru 200 ml i lakieru w sztyfcie 20 ml

Przed przystąpieniem do nanoszenia lakieru należy:

- przygotować malowaną powierzchnię tj. odtłuścić naprawiane miejsce za pomocą odtłuszczacza.
- jeśli uszkodzenie jest zbyt głębokie, do jego zabezpieczenia przed korozją należy zastosować epoksydową farbę podkładową.
- wymieszać farbę w opakowaniu, potrząsając nim przez około półtorej minuty.
- w zamknięciu opakowania z farbą znajduje się pędzelek do aplikacji.
- niewielką ilością farby dokonaj wymalowania w celu porównania odcienia farby z kolorem na naprawianej powierzchni.
- nanieść od dwóch do trzech cienkich warstw farby zachowując pomiędzy kolejnymi warstwami odstęp czasowy około 2 minut w zależności od warunków otoczenia.
- temperatura nanoszenia farby od + 5C do 25C z uwzględnieniem wilgotności powietrza.

Farba po upływie 24 -ech godzin w pełni osiąga swoje właściwości.